

DI BRESCIANO

N.

DI DOMANDA

ANNO

630655

8756/60

172

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO  
UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

u 298 RIBON

## INVENZIONE INDUSTRIALE

17.5.1960

5 NOV. 1960

8756/60

TITOLARE

IMPRESA

TITOLO

REGISTRO	CAMERA COMMERCIO	N. REGISTRO	N. VERSALE	DATA DI SCADENZA DEL BREVETTO	ANNO
49 20 49	MILANO	A 11	3593	175601140	

MONTECATINI SOC. GEN. PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA

VIA F. TURATI 18  
MILANOPOLIMERI DI ETERI INSATURI ALIGENATI AD ALTA REGULARITA'  
DI STRUTTURA STERICA E PROCEDIMENTO PER LA PREPARAZIONE  
DEGLI STESSIMatteo Giulio - Farina Mario - Bazzani  
Peraldo Mario

18 DIC. 1961



8758/69

630655

U.298

Descrizione del trovato avente per titolo:

"POLIMERI DI ETERI INSATURI ALOGENATI AD ALTA REGOLARITÀ DI STRUTTURA STERICA E PROCEDIMENTO PER LA PREPARAZIONE DEGLI STESSI".

a nome EMONTECATINI SOC. GEN. per L'IND. MINERARIA e CHIMICA.

-----

Il presente ritrovato si riferisce a polimeri di eteri insaturi alogenati ad alta regolarità di struttura sterica e ad un procedimento per prepararli.

La sintesi di polimeri ad elevata regolarità di struttura, partendo da monomeri di formula generale  $R^I - R^{II} - C=CR^{III} - R^{IV}$  capaci di presentarsi in due forme isomeriche cis e trans e che all'atto della polimerizzazione forniscono unità monomeriche che contengono nella catena principale due atomi di carbonio terziario e sono perciò capaci di sussistere in forme diastereoisomere, è stata descritta nel brevetto italiano Nr. 599950.

Nel brevetto stesso erano stati riportati come esempi di polimeri del tipo suddetto, quelli derivati da monomeri

$CH_3 - CH - CHD_2$ , o deutero  $\beta$  metil etilene o propilene id.

Dalle forme cis e trans del monomero erano stati ottenuti due diversi polimeri, nei quali era stata riconosciuta una struttura da noi chiamata di-isotattica (ossia una struttura per la quale è possibile riconoscere ordini ste-


rici di tipo isotattico per ciascuna delle due serie di atomi di carbonio terziario diversamente sostituiti).

In un completivo del suddetto brevetto sono stati elencati altri polimeri, ottenuti da monomeri etilenici, sostituiti in 1 e 2. Tali polimeri sono stati ottenuti da composti del tipo  $R^I-CH=CH-OR^V$ , in cui  $R^I$  e  $R^V$  sono gruppi alifatici, aliciclici o aromatici.

Dalla forma trans di tali monomeri sono stati ottenuti polimeri cristallini ai quali è stata riconosciuta una struttura "treo-di-isotattica" (ossia una struttura tale, che, se si rappresenta un tratto di catena principale polimerica che la possiede stessa a zig-zag su un piano, tutti i sostituenti  $R^I$  e  $OR^V$  si trovano dalla stessa parte del piano).

E' stato ora sorprendentemente trovato dalla Richiedente che è possibile polimerizzare in presenza di catalizzatori cationici aventi attività catalitica stereospecifica, anche monomeri del tipo  $X-CH=CH-OR$  (in cui X è un atomo di alogeno e R è un gruppo alifatico, aliciclico o aromatico, eventualmente sostituito, avente fino a 10 atomi di carbonio), ottenendo polimeri ad alto peso molecolare che posseggono elevata regolarità di struttura sterica e risultano, all'esame coi raggi X, cristallini.

Un oggetto del presente ritrovato è quindi un procedimento di polimerizzazione di monomeri del tipo (A)



(in cui X rappresenta un atomo di alogeno ed R' un gruppo alifatico, aliciclico o aromatico, eventualmente sostituito, avente fino a 10 atomi di carbonio) a polimeri ad alto peso molecolare che posseggono elevata regolarità di struttura sterica, caratterizzato dal fatto che si polimerizza in presenza di un sistema catalitico formato da uno o più composti del tipo

(B)



in cui Me rappresenta un elemento appartenente al II, III,

IV e V gruppo del sistema periodico; X<sup>1</sup> un atomo di alogeno;

Y un gruppo alchilico, alcosillico, arilico, arilosillico,

aralchilico, aralcossillico, cicloalchilico, cicloalcosillico;

(1)

silico e alcoilico; Z un composto organico basico nel senso

di Lewis, n è zero oppure numeri interi, la somma n+m

essendo uguale alla valenza di Me, p è zero oppure un nu-

mero intero.

La polimerizzazione viene effettuata normalmente in presenza

di solvente inerte ad una temperatura compresa tra +20 e

-120°C, preferibilmente tra -50 e -100°C.

Il catalizzatore viene impiegato preferibilmente in una

quantità compresa tra lo 0,1 ed il 20% rispetto al monomero.

(2)

Fra i composti compresi nella formula (B) che si sono mostrati

particolamente attivi nella polimerizzazione degli eteri

alogonati insaturi secondo il presente ritrovato sono gli

alluminiotrialchili, i mono allogenuri di alluminio dialchile, i dialogenuri di alluminio monalchile, il trifluoruro di boro eterato, i dialogeno-dialcolati e i dialogeno diacetati di titanio, zirconio e vanadio, i titanio dialo-dioiclo pentadie-nili e loro complessi con alluminio alchili, alluminio alogeno alchili e con l'alluminio tricloruro.

Citiamo a solo titolo illustrativo ma non limitativo, i seguenti monomeri compresi nella formula (A) che possono venire polimerizzati secondo l'invenzione:  $\beta$ -cloro-vinil metil etere,  $\beta$ -cloro-vinil etil etere,  $\beta$ -cloro-vinil isopropil etere,  $\beta$ -cloro-vinil ciclosil etere,  $\beta$ -cloro-vinil butil etere,  $\beta$ -clo-ro-vinil isobutil etere,  $\beta$ -cloro-vinil benzil etere,  $\beta$ -bromo-vinil metil etere,  $\beta$ -bromo-vinil etil etere,  $\beta$ -bromo-vinil isobutil etere,  $\beta$ -bromo-vinil tolil etere,  $\beta$ -bromo-vinil ciclosil etere,  $\beta$ -bromo-vinil-fenil etere,  $\beta$ -iodo-vinil metil etere,  $\beta$ -iodo-vinil etil etere etc.

Un ulteriore oggetto del presente ritrovato sono polimeri generalmente cristallini ad alto peso molecolare aventi una elevata regolarità di struttura sterica, ottenuti da monomeri del

tipo  $X - CH = CHOR$

in cui X rappresenta un atomo di alogeno ed R un gruppo alifatico, aliciclico, e aromatico, eventualmente sostituito, avente fino a 10 atomi di carbonio.

I monomeri del tipo (A), come ad esempio il  $\beta$ -cloro (rispettivamente bromo, iodio) -vinil-alchil (o aril ci-

O  
G.  
per  
l'Industria  
Miniera  
e  
Chimica

LIRE 50

cloalchil, aralchile) eteri, definibili anche i cloro- (rispettivamente bromo, iodo ecc.) - 2-alcossi (arilossi, cicloalcossi, arsalcossi) etileni, possono presentarsi sotto due forme stereoisomere, cis e trans, e quindi, secondo quanto affermato nel brevetto italiano Nr. 599950, dar luogo per polimerizzazione stereospecifica, almeno in via teorica, a differenti polimeri a struttura sterica diversa.

Bisogna infatti ricordare che per polimeri derivati da monomeri etilenici non ciclici 1-2 sostituiti possono essere teoricamente previste 3 forme strutturali semplici stereoregolari, conosciute come treo-di-isotattica, eritro-disiotattica e di-sindiotattica.

Le strutture di-isotattiche sono state più sopra definite; analogamente si può definire come di-sindiotattica una struttura nella quale è possibile riconoscere ordini sterici di tipo sindiotattico per ciascuna serie di atomi di carbonio terziari diversamente sostituiti.

I prefissi eritro- e treo- sono stati introdotti per distinguere i due tipi possibili di strutture di-isotattiche e sono usati secondo il senso normale di questi termini

(secondo Newman M.S. "Steric Effects in Organic Chemistry"

N.Y. 1956 pag.10, si definisce eritro quel diastereoisome-

ro che osservato in proiezione di Newman in una delle forme

"eclipsed" presenta sovrapposti almeno due serie di sostituenti uguali o simili, mentre si definisce treo l'isomero

opposto).

Le strutture treo-di-isotattica, eritro-di-isotattica e dieindiotattica sono rappresentate nella figura 1 rispettivamente con a), b) e c) stendendo arbitrariamente a zig-zag su un piano la catena principale del polimero e in fig. 2 in proiezione di Fischer, avendo chiamato i due sostituenti laterali  $R^I$  e  $R^{IV}$ .

E' stato inoltre sorprendentemente trovato che non solo i polimeri derivati dalla forma trans del monomero, ma anche quelli derivati dalla forma cis se estrusi in fibre e sottoposti a tensione mostrano cristallinità. Altro fatto di notevole interesse è che i due polimeri cristallini ottenuti l'uno dalla forma cis e l'altro da quella trans del  $\beta$  cloro vinil butil etere sono diversi fra loro: essi posseggono infatti spettri infrarossi e spettri di diffrazione ai raggi X differenti tra loro.

Per il polimero del trans  $\beta$  cloro vinil-isobutil-etero è stata accertata una struttura del tipo treo-di-isotattica, le cui fibre stirate mostrano quando esaminate ai raggi X un periodo di identità di circa 20,6 Å e una forma di catena spiralizzata del tipo  $10/3$  ossia con 10 unità monomeriche ogni 3 giri di elica.

I polimeri alogenati da noi ottenuti sono termoplastici, mostrano una temperatura di fusione elevata, e possono essere riottenuti in forma cristallina, dopo fusione e suc-

cessivo raffreddamento, con cristallinità dipendenti dalla durata e dalle condizioni del processo di ricottura. I polimeri in esame hanno capacità di dare film e fibre orientate per stiro, aventi buone caratteristiche meccaniche e termiche, che presentano un complesso di proprietà interessanti dal punto di vista tecnico, anche a causa della loro notevole trasparenza, cosa non frequente per polimeri cristallini aventi alta temperatura di fusione. Questi polimeri cristallini possono essere usati anche quali materiali plastici impiegando i normali processi di pressofusione, iniezione, estrusione, laminazione, ecc.

Per ottenere polimeri molto cristallini con struttura sterica molto regolare è necessario usare i monomeri nelle forme stereoisomere pure o almeno fortemente arricchite in uno degli isomeri ed accuratamente purificati prima dell'uso.

Da miscele cis-trans dei monomeri si ottengono invece prodotti meno regolari dal punto di vista sterico, che presentano minore cristallinità.

Con la variazione della regolarità sterica si hanno corrispondenti variazioni delle proprietà fisiche e meccaniche (ad esempio punto di fusione, durezza, ecc.); è così possibile ottenere una gamma assai vasta di prodotti utili per diverse applicazioni.

Le frazioni di polimero a regolarità sterica più elevata possono venir separate da quelle prevalentemente atattiche

O scarsamente cristalline, mediante estrazione con solventi sia a freddo che all'ebollizione.

### Esempio 1.

5,6 g di  $\beta$ -clorovinil butil etere contenente il 90% di isomerico cis vengono polimerizzati a -78°C in atmosfera inerte ed ambiente anidro, in presenza di 0,25 cm<sup>3</sup> di  $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}_2$  usando toluolo come solvente (40 cm<sup>3</sup>). Dopo 15 h si coagula il polimero ottenuto con metanolo: si ottiene un solido fibroso bianco (g 5,6) da cui si possono ottenere facilmente lamine e fibre; una fibra stirata mostra elevate cristallinità ai raggi X.

La viscosità intrinseca determinata in toluolo a 30°C è di  
0,8-100 cm<sup>3</sup>/g.

punto di fusione > 200°C

Una lamina stampata a 220°C presenta le seguenti caratteristiche:

Durezza Rockwell, scala R = 45 s 20°C

Carico di rottura a 23°C = 320 kg/cm<sup>2</sup>

### Esempio 2.

Si opera come in 1, ma con 2,5 g di  $\beta$ -clorovinil butil etere (90% trans). Si ottengono 2,3 g di polimero che risulta cristallino all'esame ai raggi X e diverso da quello ottenuto in 1. Il polimero ottenuto ha una viscosità intrinseca determinata in toluolo a 30°C, di 0,64.

### Esempio 3



Si opera come in 1, ma con 2,7 g di  $\beta$ -cloro-vinil isobutil etere (90% trans). Si ottengono 2,7 g di polimero cristallino. ( $[\eta] = 0,66$ )

#### Esempio 4

Si opera come in 1, ma con 7,0 g di  $\beta$ -cloro-vinil isobutil etere (95% cis). Si ottengono 6,5 g di polimero cristallino. ( $[\eta] = 0,40$ )

#### Esempio 5

Si opera come in 1, ma con 2,4 g di  $\beta$ -cloro-vinil etil etere (96% cis). Si ottengono 2,3 g di polimero ( $[\eta] = 0,59$ )

#### Esempio 6

Si opera come in 1, ma con 1,3 g di  $\beta$ -cloro-vinil etil etere (97% trans). Si ottengono 1,2 g di polimero ( $[\eta] = 1,39$ ).

#### Esempio 7

Si opera come in 1, ma con 8,0 g di  $\beta$ -bromo-vinil metil etere e 0,2 cm<sup>3</sup> di  $Al(C_2H_5)_2Cl$ , ottenendo 6,1 g di polimero.

#### Esempio 8

Si opera come in 1, ma con 6,0 g di  $\beta$ -cloro-vinil-isobutil etere e con 0,25 cm<sup>3</sup> di  $BF_3 \cdot (C_2H_5)_2O$ .


Si ottengono 4,7 g di polimero bianco.

#### Esempio 9

Si opera come in 1, ma con 1,6 g di  $\beta$ -cloro-vinil etil etere (97% trans) e 1 cm<sup>3</sup>  $Al(C_2H_5)_2Cl$ . Si ottengono 50 mg di polimero cristallino.

## Rivendicazioni

1) Polimeri termoplastici ad alto peso molecolare avanti una elevata regolarità di struttura sterica, ottenuti da monomeric del tipo



in cui X rappresenta un atomo di alogeno ed R un gruppo alifatico, aliciclico o aromatico, eventualmente sostituito, avente fino a 10 atomi di carbonio.

2) Polimeri cristallini secondo rivendicazione 1.

3) Polimeri secondo rivendicazioni precedenti caratterizzati dal fatto che X è cloro.

4) Polimeri secondo rivendicazioni 1 e 2 caratterizzati dal fatto che X è bromo.

5) Polimeri secondo rivendicazioni precedenti caratterizzati dal fatto che R è metile.

6) Polimeri secondo rivendicazioni 1 a 4, caratterizzati dal fatto che R è etile.

7) Polimeri secondo rivendicazioni 1 a 4, caratterizzati dal fatto che R è butile.

8) Polimeri secondo rivendicazioni 1 a 4 caratterizzati dal fatto che R è isobutile.

9) Polimero secondo rivendicazioni 1 e 2, del  $\beta$ -cloro-vinil etil etere.

10) Polimero secondo rivendicazioni 1 e 2, del  $\beta$ -cloro-vinil butil etere.

11) Polimero secondo rivendicazioni 1 e 2, del


$\beta$ -cloro-vinil isobutil etere

12) Polimero secondo rivendicazioni 1 e 2, del trans- $\beta$ -cloro

vinil isobutil etere avente una struttura treo di isotattica.

13) Polimero secondo rivendicazioni 1 e 2, del  $\beta$ -bromo-vinil metil etere.

14) Procedimento di polimerizzazione di monomeri del tipo



in cui X rappresenta un atomo di alegeno ed R un gruppo alifatico aliciclico o aromatico, eventualmente sostituito, avendo fino a 10 atomi di carbonio a polimeri ad alto peso moleolare avente una elevata regolarità di struttura sterica, caratterizzato dal fatto che la polimerizzazione viene effettuata in presenza di un sistema catalitico formato da uno o più composti del tipo



in cui Me rappresenta un elemento appartenente al II, III, IV

o V gruppo del sistema periodico; X<sup>δ</sup> un alegeno, Y un gruppo alchilico, alcossilico, arilico, arilossilico, aralchilico,  
(3)  
arilossilico, cicloalchilico, cicloalcossilico e alcoilico;

Z un composto organico basico nel senso di Lewis; n e m zero

o numeri interi; la somma m + n essendo uguale alla valenza di Me, p è zero oppure un numero intero.

15) Procedimento secondo rivendicazione 14, caratterizzato dal fatto che viene effettuato ad una temperatura compresa tra

$\rightarrow 20/e \sim 120^{\circ}\text{C}$ .

16) Procedimento secondo rivendicazione precedente caratterizzato dal fatto che viene effettuato ad una temperatura compresa tra  $\sim 50$  e  $\sim 100^{\circ}\text{C}$ .

17) Procedimento secondo rivendicazioni 14 a 16, caratterizzato dal fatto che viene effettuato in presenza di solventi inerti.

18) Procedimento secondo rivendicazione 17, caratterizzato dal fatto che quale solvente viene usato il toluolo.

19) Procedimento secondo rivendicazioni 14 a 18, caratterizzato dal fatto che il catalizzatore viene impiegato in una quantità compresa tra lo 0,1 ed il 20% rispetto al monomero.

20) Procedimento secondo rivendicazioni 14 a 19, caratterizzato dal fatto che quale catalizzatore viene usato il dicloruro di alluminio-mono etile.

21) Procedimento secondo rivendicazioni 14 a 19, caratterizzato dal fatto che quale catalizzatore viene usato il monocloruro di alluminio-dietile.

22) Procedimento secondo rivendicazioni 14 a 19, caratterizzato dal fatto che quale catalizzatore viene usato il trifluoruro di boro eterato.

23) Filamenti, fibre, film e altri manufatti contenenti polimeri ottenuti secondo rivendicazioni 14 a 22.

24) Filamenti, fibre, film e altri manufatti trasparenti di polimeri ottenuti secondo rivendicazioni 14 a 22.

107/rd

Milano, 16 MAG. 1960



MONTECATINI  
Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica

*Robert Minar* *Glor opp*

- (1) A pagina 3, riga 14, si annulla la parola : "alcoilico" sostituendola con : "un anione derivato da acido carbosilico"
- (2) A pagina 3, 3<sup>a</sup> riga dal basso, si annullano le parole : "composti compresi nella formula (B)" sostituendole con la parola : "catalizzatori "
- (3) A pagina 11, riga 6 dal basso, si annulla la parola : "alcoilico" sostituendola con : "un anione derivato da acido carbossilico"

Milano, 17/5/1960


MONTECATINI  
Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica

*Robert Minar* *Glor opp*




a)

Q756/60



b)



c)




Fig. 1



MONTECATINI  
Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica

8756/80




Fig. 2



Fig. 2 - Fig. 2 e Fig. 3  
Soc. Gen. per le Imprese di Mineraria e Chimica

*[Handwritten signatures and initials C, J, and W over the stamp and text]*