

BREVETTO

BREVETTO

ANNO

212

Es. Tecnico

Sezione

659282

8869/61

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO  
UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

## INVENZIONE INDUSTRIALE

20 DIC. 1961

RISON

u387

Classe

DATA CONSEGNA	CAMERA COMM. PGD	N. REGISTRO	N. VERBALE	DATA INIZIALE	DATA FINALE	DATA DI CONFERMA
15 20 15	MILANO	A 13063	135611123			

ARE MONTECATINI SOC. GENERALE PER LA  
INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA

IZZO LARCO GUIDO DONEGANI 1.2 MILANO

POLIMERI CRISTALLINI DEL PENTA  
DIENE 1.3 A STRUTTURA 1.4 CIS  
SINDIOTATTICA

Autori: Natta Giulio, Lisi Peri, Autunno Carbonio e  
 Stoppa Graufacco

I procedimenti per la loro preparazione

L'immagine viene stampata



BOLLO ATTESTATO INTEGRATO

8 GEN. 1964

MICRO-FILM

il 15 OTT 1964

N. 8869/61

C08, d +



659282

30  
387

Descrizione del trovato avvenuto per titolo:

"Polimeri cristallini del pentadiene-1,3 a struttura 1,4 cis

sindicotattica" (6) *procedimento per la loro preparazione*  
a nome: Montecatini Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica - Milano

E' noto che il pentadiene-1,3 può polimerizzarsi in differenti maniere a seconda che nella polimerizzazione è interessato un solo doppio legame od entrambi i doppi legami coniugati.

Nel primo caso possono ottenersi unità monomeriche 1,2 se nella polimerizzazione è interessato il vinile, oppure unità 3,4, se nella polimerizzazione è interessato il doppio legame interno; nel secondo caso si ottengono unità 1,4, che possono essere 1,4 cis oppure 1,4 trans a seconda della configurazione del doppio legame.

Mentre nel caso del butadiene non puòaversi che un solo polimero-1,4 trans oppure 1,4 cis, nel caso del pentadiene possono avversi diversi polimeri costituiti solo da unità 1,4 trans oppure solo da unità 1,4 cis, differenti tra di loro per il fatto che presentano diverse ordine nella configurazione degli atomi di carbonio terziari delle catene. Possono avversi per es. polipentadieni 1,4 trans oppure 1,4 cis in cui la distribuzione delle configurazioni degli atomi di carbonio terziari è disordinata, oppure isotattica, oppure a stereoblocki, ecc.

Noi abbiamo sorprendentemente trovato che con opportuni catalizzatori solubili è possibile polimerizzare il pentadiene a polimeri aventi elevato tenore in unità 1,4 cis ( $> 70\%$ ), caratterizzati dal fatto che presentano un ordinamento sindiotattico delle configurazioni degli atomi di carbonio terziari. Polimeri di tale tipo non sono stati mai descritti in precedenza e sono pertanto dei prodotti nuovi.

Essi risultano cristallini a temperatura ambiente e presentano una temperatura di fusione che varia a seconda delle regolarità di struttura delle catene. Il periodo di identità lungo l'asse delle catene risulta di circa  $8,5 \text{ \AA}$ , cioè è assai vicino a quello del polipentadiene 1,4 cis e contiene 2 unità monomeriche. Tale periodo di identità è in accordo solo con una distribuzione sindiotattica delle configurazioni degli atomi di carbonio terziari. Per una struttura di tipo isotattico sarebbe invece da provvedere un periodo di identità di circa  $8 \text{ \AA}$  nel caso che tale periodo contenesse 2 unità monomeriche. Lo schema di una catena di polipentadiene 1,4 cis isotattico, considerata arbitrariamente stessa in un piano, è riportato in figura 1 mentre quello di una catena di polipentadiene 1,4 cis sindiotattico, è riportato in figura 2. Dallo schema appare evidente che i due polimeri sono diversi per la diversa disposizione sterica dei metili, che nel caso del polimero sindiotattico sono tutti da una stessa parte rispetto al piano del disegno,

mentre nel caso del polimero isotattico sono alternativamente da una parte e dall'altra.

Il polipentadiene 1,4 cis sindiotattico può essere preparato, secondo la presente invenzione, mediante catalizzatori ottenuti per reazione tra un composto solubile di cobalto ed un alluminio alchildicloruro complessato con una sostanza donatrice di elettroni del tipo delle basi di Lewis.

Come sostanza complessante può essere impiegata per esempio una base piridica (piridina, isochinolina, ecc.), tiofene, furano, in genere composti contenenti azoto, solfo, ossigeno.

Il rapporto molare tra composto di alluminio e complessante varia a seconda della sostanza complessante usata; per esempio impiegando una base piridica tale rapporto può variare da 1:0,1 a 1:0,99 circa, preferibilmente tra 1:0,5 e 1:0,9, mentre impiegando tiofene può variare da 1:0,1 fino a 1:10 circa, preferibilmente, anche per ragioni economiche, tra 1:0,5 e 1:2.


3) L'impiego di un alluminio alchildicloruro complessato è condizione necessaria per ottenere polipentadieni cristallini a struttura 1,4 cis sindiotattica. Infatti i catalizzatori solubili ottenuti da un alluminio dialchilmonoalogenuro ed un composto di cobalto (per es. cobalto diacetilacetato), che vengono normalmente usati nella preparazione del polibutadiene 1,4 cis, non danno, nel caso del pentadiene, polimeri aventi struttura 1,4 cis sindiotattica oggetto della presente in-

3)

venzione.

L'alluminio alchildicloruro complessato può essere impiegato con qualsiasi composto o complesso solubile di cobalto per ottenere catalizzatori adatti a preparare polipentadiene 1,4 cis sindiotattico. Citiamo tra questi composti o complessi di cobalto gli acetilacetonati, gli alcoolati, i sali di acidi organici, i complessi degli alogenuri di cobalto con basi di Lewis in genere, ecc.

Nel caso che si impieghino i dialogenuri di cobalto, per es. il complesso  $\text{CoCl}_2 \cdot 2$  piridina, può essere conveniente usare, come alluminio alchile, il composto  $\text{AlCl}_2$  (alchile). complessante contenente piccole quantità di  $\text{Al}(\text{alchile})_2\text{Cl}$  per neutralizzare il cloruro di alluminio che si forma secondo l'equazione :



Nella preparazione del catalizzatore secondo la presente inventione il rapporto Al/Co può essere variato entro limiti molto vasti, per es. da 1 fino a più di 1000, preferibilmente

tra 20 e 500 circa. I limiti di temperatura entro i quali si può effettuare la polimerizzazione sono molto ampi, tra -100 e +100 circa, preferibilmente tra -30 e +30°C.

Come solvente di polimerizzazione può essere impiegato qualsiasi solvente idrocarburico, preferibilmente un solvente aromatico o un solvente misto aromatico-alifatico. Si può

*Montecatini*  
Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica  
*Leone Viganò*



anche operare senza solvente estraneo, in monomero liquido.

Con i catalizzatori oggetto della presente invenzione soltanto l'isomero trans del pentadiene polimerizza. Non è tuttavia necessario disporre di pentadiene trans puro, poiché anche miscele degli isomeri cis e trans, quali ordinariamente si hanno in commercio, possono essere utilizzate; in tal caso polimerizza l'isomero trans e rimane inalterato l'isomero cis che può essere recuperato alla fine della polimerizzazione, insieme con l'eventuale piccola percentuale di isomero trans non polimerizzato. E' noto che l'isomero cis può essere a sua volta isomerizzato con vari metodi per dare una miscela contenente circa l'85% di isomero trans, miscela che può essere di nuovo utilizzata nella polimerizzazione.

Il fatto che l'isomero cis del pentadiene non disturba la polimerizzazione dell'isomero trans può servire quando si voglia operare in assenza di solvente estraneo. Si può in tal caso infatti utilizzare come solvente l'isomero cis stesso.

I prodotti grossi di polimerizzazione del pentadiene ottenuti con i catalizzatori  $\text{Al}(\text{alch})\text{Cl}_2$  - complessante-composto di cobalto non hanno di solito un titolo in unità 1,4 cis superiore all'80%; essi risultano in genere costituiti da macro-molecole di differente composizione anche se sempre a titolo elevato in unità 1,4 cis.

Abbiamo trovato che è possibile allentare dal prodotto grezzo le macromolecole a titolo in cis più basso mediante rige-

tute dissoluzioni del polimero in benzolo e riprecipitazione con metiletilechetone. Per es. un polimero grezzo ottenuto col sistema catalitico  $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{Cl}_2 \cdot 0,5$  piridina-cobalto diacetilacetonato ed avente un titolo in unità 1,4 cis del 70%, dopo 4 successive dissoluzioni in benzolo e riprecipitazioni con metiletilechetone raggiunge un titolo superiore all' 85%.

Questo metodo di purificazione del polimero grezzo si basa sul fatto che la solubilità delle macromolecole, quando il loro peso molecolare non è molto diverso, varia col variare della purezza sterica, la macromolecole meno pure essendo le più solubili. Per la maggior parte degli usi il polipentadiene grezzo ottenuto secondo il procedimento qui descritto può essere impiegato tal quale, potendo ricorrere al metodo di purificazione sopra esposto solo quando si desiderino prodotti a titolo in cis più elevato.

Un aspetto interessante dei catalizzatori oggetto della presente invenzione è che variando il complessante legato allo  $\text{Al}(\text{alch})\text{Cl}_2$  è possibile variare entro certo limiti la stereoregolarità e quindi il punto di fusione dei polipentadieni 1,4 cis cristallini. Per es. un polipentadiene ottenuto col sistema catalitico  $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{Cl}_2 \cdot 0,5 \text{ C}_6\text{H}_5\text{N}$ -cobalto diacetilacetonato ha una temperatura finale di fusione compresa tra 50 e 55°C; un polipentadiene ottenuto col sistema  $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{Cl}_2 \cdot \text{tiofene}$  - cobalto diacetilacetonato ha una temperatura finale di fusione intorno a 40°C. Questo fatto

notevolmente importante dal punto di vista pratico poiché per differenti utilizzazioni possono essere preferiti prodotti aventi temperatura di fusione differente.

Il polipentadiene 1,4 cis sindiotattico può essere vulcanizzato con i metodi normalmente usati per dare vulcanizzati che nel caso dei prodotti ad alto punto di fusione ( $>50^\circ$ ) sono gomme adatte all'impiego ad alta temperatura, nel caso dei prodotti a più basso punto di fusione sono gomme adatte allo impiego a temperatura ambiente.

Tali vulcanizzati sono caratterizzati dal fatto che presentano ottime proprietà meccaniche, anche in assenza di cariche rinforzanti, e buona resa elastica.

Le elevate proprietà meccaniche sono da attribuire al fatto che anche allo stato vulcanizzato le macromolecole, amorfie allo stato non stirato, sono capaci di cristallizzare sotto stiro.

L'analisi dei polipentadieni oggetto della presente invenzione è stata effettuata mediante spettrografia nell'infrarosso.

Il polimero è stato esaminato in soluzione di  $\text{CS}_2$  (60-100 mg di polimero in 10 ml di soluzione). Per la determinazione dell'insaturazione di tipo trans ci si è serviti della banda a 10,35 $\mu$ , prendendo come coefficiente di assorbimento  $10 \cdot 10^4$ ,

che corrisponde al valore medio fornito dalla letteratura

[cfr. H.L.Mc Murray, V.Thornton, Anal.Chem. 24, 318 (1952)].

L'insaturazione di tipo vinilico, che avrebbe dovuto essere

rivelata da una banda a  $11\mu$ , è risultata assente. L'insaturazione di tipo cis è stata determinata per differenza a 100.

La densità ottica della banda a  $10,35\mu$  è stata letta rispetto ad una linea base tracciata tra  $10,08\mu$  e  $10,55\mu$ .

La percentuale di insaturazione di tipo trans è stata calcolata con l'espressione :

$$1) \quad C_t \% = \frac{D_{10,35} - 54 \cdot 10}{S \cdot P}$$

dove

$D_{10,35}$  = densità ottica della banda a  $10,35\mu$

$S$  = spessore della cella impiegata in cm;

$P$  = mg di polimero dissolti in 10 ml di soluzione.

La percentuale di insaturazione di tipo cis è stata calcolata per differenza, cioè con l'espressione :

$$C_{cis} \% = 100 - C_t \%$$

Altri metodi di analisi possono essere impiegati per la determinazione del tenore in unità 1,4 cis dei polipentadieni.

I vari metodi possibili forniscono in genere valori che differiscono leggermente tra di loro.

E' necessario perciò, nel dichiarare il titolo in unità 1,4 cis di un polipentadiene, tenere presente il metodo di analisi adoperato. Per questa ragione abbiamo dettagliatamente descritto il metodo seguito nell'esame dei polipentadieni oggetto della presente invenzione.

#### Esempio 1

In un recipiente di vetro da  $100 \text{ cm}^3$ , operando in atmosfera

MONTI  
Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica  
Lucca Segheria



di azoto secco, sono stati introdotti nell'ordine:

benzolo anidro	cm <sup>3</sup>	50
Al(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	cm <sup>3</sup>	0,9
Tiofene	cm <sup>3</sup>	0,3
Cobalto diacetilacetonato	g	0,0026
Pentadiene-1,3	cm <sup>3</sup>	15

(97-98% in isomero trans)

Dopo 10 ore di polimerizzazione a 0°, il polimero viene centrifugato con eccesso di metanolo, lavato a fondo con metanolo e seccato sotto vuoto a temperatura ambiente. Si ottengono 6,7,8 di polipentadiene, cristallino ai raggi X, avendo un titolo in unità 1,4 cis del 75% circa.

Il polimero viene dissolto in 100 cm<sup>3</sup> di benzolo e riprecipitato con eccesso di metiletilketone. Il prodotto così purificato ha un titolo in cis dell'82%. Dopo un'ulteriore purificazione mediante dissoluzione in benzolo e riprecipitazione con metiletilketone si ottiene un prodotto dalle seguenti caratteristiche: unità 1,4 cis: 87%; vinilli assenti; temperatura di fusione (microscopio polarizzatore): 42°C; viscosità intrinseca (misurata in toluolo a 30°C) 3,5 (100 cm<sup>3</sup>/g).

Il prodotto esaminato ai raggi X risulta cristallino e presenta lo spettro (registrato con contatore Geiger, CuK $\alpha$ ) riportato in figura 3. Ulteriori trattamenti con benzolo e metiletilketone, come sopra indicate, non portano ad una variazione delle caratteristiche del prodotto.

5)

Se si opera come sopra, ma con un catalizzatore ottenuto da  $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}$  (invece di  $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}$ -tiofene) e Co-diacetilacetato si ottiene un polipentadiene che all'analisi IR risulta avere il 40% circa di doppi legami interni di tipo cis. Il campione risulta completamente amorfo all'esame con i raggi X.

#### Esempio 2

Operando in maniera analoga all'esempio precedente sono stati impiegati:

benzolo anidro	$\text{cm}^{-3}$	70
$\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}_2$	"	1,05
Piridina anidra	"	0,49
Cobalto diacetilacetato	s	0,0028
Pentadiene (98% di isomero trans)	$\text{cm}^{-3}$	15

Dopo 12 ore di polimerizzazione a 0°, si introduce metanolo e il polimero viene coagulato con lo stesso solvente. Dopo essiccamiento sotto vuoto si ottengono g 8,5 di polipentadiene a titolo in unità 1,4 cis del 72%.

Il prodotto risulta cristallino ai raggi X e presenta uno spettro simile a quello riportato in figura 3.

Il polimero viene purificato mediante successive dissoluzioni in benzolo e riprecipitazioni con metiletilchetone; dopo 4 trattamenti di questo tipo si arriva ad un prodotto cristallino dalle seguenti caratteristiche:

Analisi IR 1,4 cis 90%

3,4

1,4 trans 10%

Temp. fusione 52° (al microscopio polarizzatore)

Viscosità intrinseca

(in toluolo a 30°) 2,72 (100 cc/g)

Se si opera come sopra, salvo che come monomero si impiega l'isomero cis del pentadiene, non si ottiene polimero.

### Esempio 3

In un reattore di vetro da 100 cm<sup>3</sup> si introducono:

benzolo anidro cm<sup>3</sup> 60

Al(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> cm<sup>3</sup> 1

Tiefene cm<sup>3</sup> 0,33

Cobalto stearato g 0,0026 X 0,026

Pentadiene-1,3 cm<sup>3</sup> 16

(96% isomero trans e 3,9% di isomero cis)

Si polimerizza a 18°C per 5 ore. Si coagula poi il polimero con metanolo, lo si lava a fondo con metanolo e infine lo si secca sotto vuoto.

Si ottengono g 8,7 di polimero solido cristallino ai raggi X come i precedenti ed avente una viscosità intrinseca (in toluolo a 30°C) di 2,86 (100 cc/g), e che all'analisi IR risultano avere un titolo in cis del 99% 2)

### Esempio 4

Si opera come nell'es.3 ma invece di cobalto stearato si im-

piega una quantità equimolare di cobalto-2-etyl-esanato.

Si ottengono gli stessi risultati.

#### Esempio 5

Si opera in modo analogo a quanto descritto nell'es. 1, ma in vece di tiofene si usano quantità equimolecolari di isochinolina. Anche in questo caso si ottiene polipentadiene 1,4 cis sindiotattico, a titolo in unità 1,4 cis intorno al 74%.

#### Esempio 6

In un reattore di vetro da 50 cm<sup>3</sup>, operando sotto azoto, si introducono:

benzolo anidro cm<sup>3</sup> 25

Al(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> cm<sup>3</sup> 0,6

Tiofene cm<sup>3</sup> 0,6

Cobalto diacetilacetonato g 0,002

Pentadiene-1,3 cm<sup>3</sup> 8

(98% isomero trans)

Si polimerizza a 20° per 5 ore. Si ottengono 8,5 g di polipentadiene cristallino sindiotattico, a titolo in unità 1,4 cis dell'81% circa.

#### Esempio 7

100 parti in peso di polipentadiene 1,4 cis sindiotattico ottenuto secondo l'es. 1, vengono mescolati in un mescolatore a cilindri con i seguenti ingredienti (parti in peso):

fenil β-naftilammina 1

acido laurinico 2



ossido di zinco

5

Vulcafor RBS (1)

1,8

Sulfasan R (2)

2,2

La mescola così ottenuta viene vulcanizzata in pressa alla temperatura di 150°C per 40 minuti. Il prodotto vulcanizzato presenta le seguenti caratteristiche:

carico di rottura  $135 \text{ kg/cm}^2$

allungamento a rottura 800 %

modulo al 300%  $14 \text{ kg/cm}^2$

Durezza Shore A 47

Resa elastica a 20°C 70 %

(1) ciclosilbenzotiazil sulfonamide, prodotto ICI

(2) disolfuro di morfolina, prodotto Monsanto.

## RIVENDICAZIONI

- 1) Polipentadieni lineari aventi un tenore in unità 1,4-cis superiore al 65%, un ordinamento syndiotattico delle configurazioni degli atomi di carbonio terziari ed una struttura cristallina allo stato solido con un periodo di identità lungo l'asse delle catene di circa 6,5 Å.
- 2) Polipentadieni secondo la rivendicazione 1, aventi un tenore in unità 1,4-cis superiore all'85%.
- 3) Procedimento per la preparazione dei polipentadieni di cui alle rivendicazioni 1 e 2, caratterizzato dal fatto che il pentadione-1,3 viene polimerizzato in presenza di un catalizzatore selettivo ottenuto per reazione fra un composto o complesso solubile del cobalto ed un dicloruro di alluminio alchilico complessato con una sostanza organica donatrice di elettroni della classe delle basi di Lewis.
- 4) Procedimento come alla rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che si impiega come monomero l'isomerio trans del pentadione-1,3.

5) Procedimento come alla rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che il monomero impiegato è costituito da una miscela di pentadiene cis e trans, e che solo l'isomero trans viene polimerizzato.

6) Procedimento secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che la sostanza donatrice di elettroni è costituita da un composto organico contenente azoto, zolfo e ossigeno.

7) Procedimento secondo la rivendicazione 6, caratterizzato dal fatto che la sostanza donatrice di elettroni è un composto aromatico, scelto tra il gruppo costituito da piridina, isochinolina, tiofene e furenolo.

8) Procedimento secondo le rivendicazioni da 3 a 7, caratterizzato dal fatto che il rapporto molare tra dicloruro di alluminio alchile e sostanza donatrice di elettroni contenente azoto e ossigeno può variare tra 1:0,1 ed 1:0,99, preferibilmente tra 1:0,5 e 1:0,9.

9) Procedimento secondo le rivendicazioni da 3 a 7, caratterizzato dal fatto che il rapporto molare tra dicloruro di alluminio alchile e sostanza donatrice di elettroni contenente zolfo può variare tra 1:0,5 ed 1:10, preferibilmente tra 1:0,5 ed 1:2.

10) Procedimento secondo le rivendicazioni da 3 a 5, caratterizzato dal fatto che il composto o complesso di cobalto è scelto tra gli acetilacetonati, gli alcooliati, i sali di

acidi organici, ed i complessi degli alogenuri di cobalto con basi di Lewis in genere.

11) Procedimento secondo le rivendicazioni 3,4,5, caratterizzato dal fatto che il rapporto molare fra composto alluminio organico e composto di cobalto è superiore a 1, preferibilmente compreso tra 20 e 500.

12) Procedimento secondo le rivendicazioni 3,4,5,6, caratterizzato dal fatto che la polimerizzazione viene effettuata a temperatura compresa tra -100° e +100°C, preferibilmente tra -30° e +30°C.

13) Procedimento secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzato dal fatto che la polimerizzazione viene effettuata in presenza di un solvente idrocarburico, preferibilmente aromatico o misto alifatico-aronatico.

14) Procedimento secondo le rivendicazioni da 3 a 7, caratterizzato dal fatto che la polimerizzazione viene effettuata usando il monomero liquido, *i.e.* assenza di solventi.

15) Procedimento secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che si impiega come solvente l'isomero *cis* del pentadiene.

16) Procedimento per arricchire il titolo in *cis* di un poli-pentadiene ottenuto secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che dal polimero vengono separate le macromolecole stericamente meno pure basandosi sulla loro maggiore solubilità nei solventi.

*Art. D. 1963  
n. 300  
Generale per  
Industria  
e Commercio  
e Cittadinanza*

17) Impiego di polipentadieni di cui alle rivendicazioni 1 e 2 nel campo degli elastomeri.

18) Prodotti vulcanizzati ottenuti dai polipentadieni di cui alle rivendicazioni 1 e 2.

19) Prodotti vulcanizzati ottenuti dai polipontadieni di cui alle rivendicazioni 1 e 2 aventi proprietà elastomeriche caratterizzate dal fatto che presentano elevate proprietà meccaniche, in particolare dinamiche, anche in assenza di cariche rinforzanti.

20) Prodotti vulcanizzati aventi proprietà elastomeriche ottenuti da polipentadiene di cui alle rivendicazioni 1 e 2 caratterizzati dal fatto che sono sostanzialmente amorfi allo stato non stirato e cristallizzano allo stato stirato anche a

temperature notevolmente superiori a quella ambiente.

RAI/act. 4 Milano 13 Maggio 1961 b srl fsp per suo rifer.



MONTECATINI  
Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica

*M. Montecatini - Mario Capelli*



*L'Ufficio Registrazione*

1) A pagina 8, riga 7 la formula :

$$C_t \% = \frac{D}{10,35 \cdot 54 \cdot 10}$$

S . P

deve essere corretta come segue :

$$C_t \% = \frac{D}{10,35 \cdot 68 \cdot 10}$$

S . P

2) A pagina 11, Esempio 3 ultima riga, anzichè : 99%

deve leggersi : 79%

3) A pagina 3-4 si annullano le righe 18-19-20-21-22-23-24-25  
(pagina 3), n° 1 (pagina 4) che comprendono il seguente pe-  
riodo:

"L'impiego di un alluminio alchildicloruro complessato è  
condizione necessaria per ottenere polipentadieni cristal-  
lini a struttura 1,4 cis sindiotattica. Infatti i cataliz-  
zatori solubili ottenuti da un alluminio dialchilmonoalo-  
genuro ed un composto di cobalto (per es. cobalto diacetil-  
acetonato), che vengono normalmente usati nella prepara-  
zione del polibutadiene 1,4 cis, non danno, nel caso del  
pentadiene, polimeri aventi struttura 1,4 cis siondiotat-  
tica oggetto della presente invenzione".

4) A pagina 4, righe 19-20, si annullano le seguenti parole:  
"preferibilmente tra 20 e 500 circa".

5) A pagina 10, righe 1-2-3-4-5-6, si annulla il seguente  
periodo:

" Se si opera come sopra, ma con un catalizzatore ottenuto

./...

da  $\text{Al}(\text{C}_5\text{H}_2)_2\text{Cl}$  (invece di  $\text{Al C}_5\text{H}_2\text{Cl}_2$ -tiofene) e Co-diace-

tilacettonato si ottiene un polipentadiene che all'analisi  
IR risulta avere il 40% circa di doppi legami interni di  
tipo cis.

Il campione risulta completamente amorfico all'esame con i  
raggi X."

Per approvazione:

Milano, 8 Gennaio 1962

**MONTECATINI**  
Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica

Alessandro Renuz Mario Scapellati

6) A pagina 1, riga 3, dopo la parola : "sindiotattica"

aggiungere : " e procedimento per la loro preparazione "

Per approvazione :

Milano, 12/3/1962

**MONTECATINI**  
Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica

Alessandro Renuz Mario Scapellati

659282

8869/61




FIG. 2



MONTECATINI

5282




FIG. 1



8869/61

659282




FIG 3



MONTECATINI