


REGISTRO	PA.	DI BREVETTO	N. DI DOMANDA	ANNO	F. Ammin.	Ex. Tech.
683008			14270-61	218		
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO						
UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI						
INVENZIONE INDUSTRIALE U 394						
1 FEBR. 1962 REGIST.						



CONCESSIONARIA CITTÀ CAPITALE	CAMERA COMMERCIO	N. REGISTRO	N. VERBALE	DATI PROTEZIONE BREVETTO	N. REG.
1427061	15 20 15 MILANO	A15223	18611113	ITA	

TITOLARE MONTECATINI S.p.A. GENERALE PER LA INDUSTRIA MINERALE E CHIMICA
 INDIRIZZO LARGO GUIDO DONEGANI 1-2 MILANO
 TITOLO POLIMERI AD ALTA REGOLARITÀ DI STRUTTURA

Inventori designati: Vatta Giulio
 Donati Mario
 Farina Mario

I si estendono anche i sostanze di alcoli insaturi e procedimenti per la loro preparazione

Annotazioni speciali

20 FEB. 1962

Data di concessione

--	--	--	--	--	--	--	--	--



142107.01

U.394

Descrizione del trovato avente per titolo:


(1)

"Polimeri ad alta regolarità di struttura"

a nome: MONTECATINI Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica - Milano

6 8 0 3

Il presente trovato si riferisce a polimeri ad alta regolarità di struttura di esteri, di acidi insaturi con alcoli insaturi, del tipo



in cui R_1 , R_2 ed R_4 uguali o diversi rappresentano atomi di idrogeno oppure radicali alchilici, arilici, cicloalchilici aventi da 1 a 10 atomi di carbonio, n è un numero intero che può valere 1 o 2, R_2 essendo un atopo di idrogeno quando $n = 2$, m è un numero intero compreso fra 0 e 6.

I polimeri oggetto del presente provato sono derivati dai monomeri sopra descritti per polimerizzazione sul doppio legame (quando n=1), o sul sistema di doppi legami coniugati (quando n=2), del residuo acido dell'etere. Essi presentano una struttura lineare testa-coda, e posseggono almeno un sostitutente laterale costituito dal residuo alcosil carbonilico insaturo. La presenza di tale insaturazione, rilevata all'esame I.R., dimostra che i polimeri ottenuti dai monomeri compresi nella formula generale (A) con i metodi di polimerizzazione descritti nel presente provato, non sono a struttura ciclica, contrariamente a quanto

spesso accade con monomeri aventi più di una funzione insatura non coniugata.

Fra i monomeri compresi nella formula generale (A) che possono essere impiegati secondo il presente trovato citiamo a titolo esemplificativo, ma non limitativo gli esteri degli acidi acrilico, metacrilico, crotonico, cinnamico, pentadienoico, sorbico, beta-stiril acrilico allilico con gli alcoli vinilico, metallico, col 3-butenolo-1, col 4-pentenolo-1 ecc.


Un secondo oggetto del presente trovato consiste in un metodo di polimerizzazione di detti monomeri. Tale metodo consiste nel far avvenire la polimerizzazione in presenza di un catalizzatore di tipo anionico a bassa temperatura, compresa fra -120° e +20°C, preferibilmente fra -70° e -20°C.

I catalizzatori più indicati sono compresi nelle seguenti classi:

(I) composti metallorganici di metalli appartenenti al I gruppo del sistema periodico di Mendelejeff, in particolare litio alchili e litio arili (es. litio butile, litio fluorenile ecc.)

(II) composti metallorganici di metalli del II gruppo, compresi i monoclogenuri metallorganici, in particolare aril alogenuri di magnesio (es. bromuro di fenil magnesio)

(III) composti aventi legami metallo-azoto compresi nella formula generale



in cui R' e R'' sono gruppi alchilici, cicloalchilici, arilici, alchilarilici uguali o diversi fra loro, oppure formano insieme con l'atomo di azoto un anello eterociclico.

Me^{I} è un metallo alcalino, Me^{II} è un metallo del I, II, III gruppo del sistema periodico, X è un idrogeno o un atomo, z è zero o un numero intero e $x + t$ (ciascuno dei quali è un numero intero) è uguale alla somma delle valenze di Me^{I} e Me^{II} .

(IV) complessi ottenuti unendo i composti di cui ai punti I, II e III con basi di Lewis, in particolare eteri ed ammine terziarie.

La polimerizzazione può essere condotta in presenza o meno di solventi. Questi possono essere inertii rispetto al sistema catalitico, ad esempio idrocarburi (toluolo, eptano, ecc.) oppure può essere usato come solvente un eccesso di complesante (ad esempio di etil etero).

La regolarità di struttura dei polimeri oggetto del presente trovato è dimostrata dai dati delle indagini chimico-fisiche.

Alcuni dei polimeri descritti risultano cristallini all'esame ai raggi X anche allo stato di polveri gresze non orientate. Tale cristallinità aumenta con i processi di ricottura e orientamento.

Ad esempio il poliacrilato di allile presenta una struttura

ra isotattica con la catena principale avvolta ad elica avendo un passo 3:1 ed un periodo di identità di $\sim 6,5 \text{ \AA}$.

Pure cristallini risultano i polimeri ottenuti dai sorbati di metallile e di 4 pentenile, nei quali è stato riconosciuto con l'esame I.R. un concatenamento 1,4-trans.

Anche dal solo esame I.R. è possibile riconoscere la regolarità di struttura dei polimeri oggetto del presente trovato. Il polimetaacrilato di allile ottenuto in presenza di litio butile, ad es. non mostra una banda di assorbimento attorno a $9,3 \mu$, presente normalmente nei poli metacrilati sindiotattici e atattici.

Se si applica il metodo empirico di calcolo citato da W.E. Goode et al J. Poly Sci. 46, 317 (1960) per determinare la struttura aterica dei poli metacrilati, si ottiene per il polimero ora descritto un valore di 26-27, cui corrisponde una struttura isotattica.

Dal punto di vista chimico, i polimeri oggetto del presente trovato sono caratterizzati dalla presenza di una insaturazione notevolmente reattiva nella catena laterale alcoossicarbonilica. È perciò possibile operare delle modifiche sul polimero, usando i tipici reattivi del doppio legame C=C (ad es. Cl_2 , Br_2 , H_2 , peracidi, O_3 , ecc.).

Essi si comportano di per sé come dei polimeri termoplastici, che possono essere stampati più volte (il processo di fusione essendo reversibile) estrusi in fibre orientabili.



per stirare, e subire la comune lavorazione dei polimeri termoplastici, sia per fusione che da soluzione.

Su questi manufatti è poi possibile far avvenire la reticolazione, modificando notevolmente le caratteristiche del prodotto, soprattutto per quanto riguarda la solubilità, resistenza al riscaldamento, la durezza, la resilienza, ecc.

Tali processi di reticolazione possono essere accelerati o ritardati con opportuni accorgimenti e possono essere eseguiti secondo le diverse tecnologie note, impiegando iniziatore di natura radicalica, radiazioni ecc. /o in presenza di altri monomeri e/o di cariche.

I seguenti esempi sono illustrativi ma non limitativi.

ESEMPIO 1

In un provettone asciutto, si introducono sotto azoto 4,5 g di sorbato di metallile e 20 cm³ di toluolo anidro. Si raffredda a ~70°C e si introducono 5 millimoli di litio butile. Si agita fortemente e si porta la temperatura del bagno a ~50°C. Si mantiene a ~50° - ~50°C per 60 h. Dopo coagulazione con metanolo, filtrazione ed essiccamiento a freddo sotto vuoto, si ottengono 0,5 g di polimero cristallino.

ESEMPIO 2

Si opera come in 1, ma con 3 g di sorbato di 4 pentenile, 2 millimoli di litio butile e 15 cm³ di toluolo. Dopo 4 ore

a -50°C si interrompe la polimerizzazione con metanolo. Si ottengono 1,52 g di polimero cristallino.

ESEMPIO 3

Si opera come in 2, ma con 3 g di acrilato di allile. Dopo 40 h si sono ottenuti 0,53 g di polimero cristallino, avendo punto di fusione di circa 91°C .

ESEMPIO 4

Si opera come in 2, ma con 2,7 g di metacrilato di allile. Dopo 12 h si ottengono 2,1 g di polimero.

ESEMPIO 5

Ad una sospensione toluenica (10 cm^3) di 0,5 g di bromuro di fenil-magnesio, esente da etere, si aggiungono 2,7 g di metacrilato di allile a -70°C . Dopo 1 h si ottengono 0,5 g di polimero.

ESEMPIO 6

Ad una sospensione di 5 millimoli di litio dietil amide in 20 cm^3 di eptano, si aggiungono 2,7 g di metacrilato di allile. Dopo 12 ore, si ottengono 1,15 g di polimero.

ESEMPIO 7

Si opera come in 4, ma usando come catalizzatore un complesso 1:1 fra litio butile e tetraidrofurano (5,5 millimoli). Dopo 12 ore si ottengono 1,52 g di polimero.

ESEMPIO 8

Si opera come in 1, ma con 0,9 g di acrilato di allile, 5 cm^3 di toluolo e 1 millimole di complesso 1:1 fra litio

butile e tributil-ammina. Dopo 12 ore si ottengono g 0,18
di polimero cristallino.

R I V E N D I C A Z I O N I

1) Polimeri ad alta regolarità di struttura da esteri di
acidi insaturi con alcoli insaturi del tipo



in cui R_1 , R_2 , R_3 ed R_4 uguali o diversi rappresentano
atomi di idrogeno oppure radicali alchilici, arilici,
cicloalchilici aventi da 1 a 10 atomi di carbonio, n
un numero intero che può valere 1 o 2; R_2 essendo il qua-
ndo $n=2$, ed m è un numero intero compreso fra 0 e 6.

2) Polimeri secondo la rivendicazione 1 caratterizzati
dal fatto di essere cristallini.

3) Polimeri secondo la rivendicazione 1, in cui R_1 , R_2 ed
 R_3 uguali o diversi sono atomi di idrogeno oppure radi-
cali metilici e fenilici ed R_4 rappresenta un atomo di
idrogeno

4) Polisorbato di metallile secondo la rivendicazione 2,
avente un concatenamento 1,4-trans.


5) Polisorbato di 4-pentenile secondo la rivendicazione 2,
avente un concatenamento 1,4-trans.

6) Poli ossilato di allile secondo la rivendicazione 1,
avente il periodo di identità 6,5 Å

7) Polimetacrilato di allile secondo la rivendicazione 1

8) Procedimento di polymerizzazione, a polimeri ad alta

regolarità di struttura, di esteri, di acidi insaturi con alcoli insaturi, del tipo



in cui $R_1^{\prime \prime}$, R_2 , R_3 ed R_4 hanno il suddetto significato, caratterizzato dal fatto che la polimerizzazione avviene ad una temperatura compresa tra -120° e $+20^{\circ}C$ in presenza di un catalizzatore scelto nel gruppo costituito da

- (a) composti metallorganici di metalli appartenenti al I gruppo del sistema periodico di Mendelejeff, in particolare litio alchili e litio arili
- (b) composti metallorganici di metalli del II gruppo, compresi i monoalogenuri metallorganici, in particolare aril-alogenuri di magnesio
- (c) composti aventi legami metallo-azoto compresi nella formula generale



In cui R' e R'' sono gruppi alchilici, cicloalchilici,

arilici, alchilarilici uguali o diversi fra loro,

oppure formano insieme con l'atomo di azoto un anello

eterociclico, Me^I è un metallo alcalino, Me^{II} è un gruppo

metallo del I, II, III/del sistema periodico, X è un

idrogeno o un alogeno, x è zero o un numero intero e

t (ciascuno dei quali è un numero intero) è uguale

alla somma delle valenze di Me^I ed Me^{II}

- (d) complessi ottenuti unendo i composti di cui ai punti I, II e III con basi di Lewis, in particolare eteri ed ammine terziarie.
- 9) Procedimento di polimerizzazione secondo la rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto che viene effettuata ad una temperatura compresa tra -70° e -20° C.
- 10) Procedimento di polimerizzazione secondo la rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto che quale catalizzatore viene impiegato il litio butile
- 11) Procedimento di polimerizzazione secondo la rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto che quale catalizzatore viene impiegato il bromuro di fenil magnesio.
- 12) Procedimento di polimerizzazione secondo la rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto che quale catalizzatore viene impiegato il litio dietilammide
- 13) Procedimento di polimerizzazione secondo la rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto che quale catalizzatore viene impiegato il complesso formatosi trattando il litio butile con tetraidrofurano.
- 14) Procedimento di polimerizzazione secondo la rivendicazione 7, caratterizzato dal fatto che quale catalizzatore viene impiegato il complesso formatosi trattando il litio butile con tributilaammina.
- 15) Procedimento secondo le rivendicazioni 8 a 14, caratterizzato dal fatto che viene effettuato in presenza di

un solvente idrocarburico scalto nel gruppo costituito
te in eptano e toluolo.

16) Composizioni polimeriche contenenti polimeri di cui
alla rivendicazione 1

17) Materiali termoplastici contenenti polimeri di cui
alla rivendicazione 1

18) Fibre, film ed altri manufatti contenenti materiali
termoplastici di cui alla rivendicazione 17

19) Materiali termoindurenti contenenti polimeri secondo
rivendicazione 1

20) Vulcanizzati di polimeri di cui alla rivendicazione 17
(*) A pagina 5, riga 10, dopo "ecc." inserire:

"questi processi possono venire effettuati sui polimeri
tal quali"

cc/f3 Milano, 1 AGO 1961



INTECATINI

Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica

R. Battaglia *Alberto Mario Brusati*



L'Ufficio Registrazione

1) A pagina 1, riga 2, dopo la parola struttura, aggiungerai:

"di esteri di acidi insaturi con alcoli insaturi", e procedi
mento per le loro preparazioni

Per approvazione:

Milano, 26/6/1962

MONTECATINI

Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica

Alessandro Ferri *Carlo Scopelli*